

Lavorazioni CNC e tradizionali a disegno
Minuterie tranciate
Vendita diretta
Lastre o pannelli a misura – Tondi – Tubi di:
Tela Bachelizzata e Carta Bachelizzata
Vetroresina Epossidica Nema G10 e G11,
Siliconica Nema G7 e Melaminica Nema G5
Vetroresina Poliestere GPO3
Materiali Termoisolanti – Mica e Micanite
ATTREZZERIA INTERNA

<b>CARATTEF</b>	RISTICHE TECNICHE	Lamir	nato:	LG7			
Descrizione: Laminato a base tessuto di vetro e resina siliconica							
Classificazione secondo norme	CEI 15/10       SV         CEI EN 60893       SI GC 202         DIN 7735       Hgw 2572         NEMA LI - 1       G7	unità di misura	valori medi	prove eseguite secondo norme	condizio- namento		
Caratteristiche	Colore		naturale				
fisiche	Peso specifico	g/cm <sup>3</sup>	1,85	ISO 1183	a		
	Assorbimento d'acqua mm 3	mg	40	IEC 60893-2	b + d		
	Classe di isolamento		H (180°C)	IEC 60216	-		
	Autoestinguenza		V0	UL 94	-		
	Conducibilità termica	W/mK	0,3	ISO 62	-		
	Coefficiente di espansione	10 <sup>-6</sup> /K	12	VDE 0304/VSM	-		
-	Opacità dei fumi: tossici corrosivi	mg/g	- /	CEI 20-37	-		
Caratteristiche	Resistenza a compressione //	N/mm²	347	ISO 604	а		
meccaniche	Resistenza a flessione ⊥	MPa	150	ISO 178	a		
	Resistenza a sfaldamento //	N	2500	CEI	a		
	Resistenza a trazione	MPA	130	ISO 527	a		
	Resistenza all'urto Charpy //	KJ/m <sup>2</sup> HRM	62	ISO 179 CEI	<u>a</u>		
-	Durezza Rockwell	HKIVI	80	CEI	<u>a</u>		
Caratteristiche	Rigidità dielettrica ⊥ strat. 3 mm	KV/mm	5	ISO 60243-1	е		
elettriche	Tensione di rottura	KV	25	ISO 60243-1	е		
	Resistenza all'isolamento	МΩ	10 <sup>3</sup>	ISO 60167	d		
	Costante dielettrica (permettività) 1 MHz		6	IEC 60250	d		
	Fattore di dissipazione 1 MHz		0,07	IEC 60250	d		
	Resistenza alle correnti strisc.	V	600	IEC 60112	a		
	Resistenza al tracking ( 2500V )	minuti		ASTM D2303			
	Resistenza all'arco	S	180	ASTM D495	-		

Si informa che i dati riportati sulla scheda tecnica sono forniti all'utilizzatore finale al solo scopo di avere un range di parametri onde poter valutare l'ipotetica adeguatezza del prodotto all'utilizzo concreto dello stesso, pertanto da intendersi indicativi in quanto rappresentano valori medi risultati da prove effettuate in laboratorio. **L'utilizzatore deve, quindi, testare il prodotto per determinare le sue proprietà e la sua idoneità per l'uso previsto.**La Misolet S.r.l declina espressamente ogni responsabilità per qualsiasi danno, lesioni e costi a persone e/o cose, derivante direttamente o indirettamente dall'utilizzo del prodotto che non sia stato preceduto da test rispetto alle condizioni di uso a cui lo stesso sarà destinato. I dati contenuti in questa scheda tecnica non costituiscono una garanzia di qualsiasi tipo esplicita o implicita, inclusa qualsiasi idoneità per un particolare uso o scopo.

## Condizioni di prova:

**a)** 48h 15-35°C 45/75 % UR **b)** 1h 105°C **c)** 24h 105°C **d)** 24h 23°C in acqua **e)** 48h 50°C in acqua **f)** 24h 120°C in olio **q)** 96h 45°C 95% UR

(Pag. 1 di 2)

Internet: www.misolet.it - E-mail: info@misolet.it Sede Legale: Via Verbano, 8 - 20139 Milano

LG7

## Laminato:

## La MISOLET



SPESSORI mm	TOLLERANZE	Descrizione caratteristiche:	
0,5	± 0,13	- Isolante stratificato a base di tessuto di vetro e	
0,8	± 0,20	resina siliconica	
1,0	± 0,20	- Vi <mark>ene utilizzato per pezzi lav</mark> orati e tranciati	
1,5	± 0,25		
2,0	± 0,30		
2,5	± 0,30		
3,0	± 0,35		
4,0	± 0,40		
5,0	± 0,50	Proprietà particolari:	
6,0	± 0,60	- Eccellente resistenza alle correnti striscianti	
8,0	± 0,80	- Ottime proprietà dielettriche	
10,0	± 0,90	- Adatto per sollecitazioni termiche elevate (200°C)	
12,0	± 1,00		
16,0	± 1,10		
20,0	± 1,20		
25,0	± 1,40		
30,0	± 1,80		
35,0	± 2,00	Consigli d'applicazione:	
-	-	- Sezionatori per bassa ed alta tensione	
-	-		
-	- /		
-	- /		
-	- /		
-	7		
-	/-		
-	/ -		

STOCCAGGIO: in luoghi asciutti, in posizione orizzontale.

È disponibile un servizio di taglio a misura e di lavorazione a disegno con centri di lavoro CNC.

Rif. 217.23-190418; 216.08623-A2-2018

Ediz. Luglio 2021 (Pag. 2 di 2)