



LA MISOLET

Lavorazione Materiale Isolante Elettrico e Termico

Lavorazioni CNC e tradizionali a disegno
Minuterie tranciate
Vendita diretta
Lastre o pannelli a misura – Tondi – Tubi di:
Tela Bachelizzata e Carta Bachelizzata
Vetroresina Epossidica Nema G10 e G11,
Siliconica Nema G7 e Melaminica Nema G5
Vetroresina Poliestere GPO3
Materiali Termoisolanti – Mica e Micanite
ATTREZZERIA INTERNA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Laminato: **DELTERM1**

Descrizione: Laminato a base di MAT. di fibra di vetro e speciale resina epossidica per l'esercizio in continuo a 240°C.

Principali caratteristiche:

- Esente da amianto
- Bassa conduttività al calore
- Eccellenti tolleranze rispetto al parallelismo
- Facile da lavorare
- Lunga aspettativa di vita
- Basso assorbimento d'acqua
- Buona stabilità agli idrocarburi
- Buona stabilità chimica
- Eccellente durata meccanica
- Ottime proprietà elettriche

La bassa conduttività del prodotto permette un sostanziale risparmio di costi energetici. L'eccellente stabilità chimica e il ridotto assorbimento di umidità garantiscono una notevole longevità del prodotto mantenendo inalterate le proprietà di isolamento termico. Il materiale è composto da un tessuto di fibra di vetro impregnato con resine resistenti alle alte temperature; è totalmente privo di amianto e mantiene elevate prestazioni meccaniche anche in condizioni termiche critiche. La sua struttura ne permette inoltre una facile lavorazione meccanica.

Applicazione: il Deltherm1 è stato progettato per tutte le applicazioni ove si richieda un isolante termico in condizioni di compressione (presse a caldo con temperature fino a 240°C in continuo e con picchi a 280°C); Ha eccellenti proprietà meccaniche e fisiche sotto compressione ad alte temperature.

Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE e successivi aggiornamenti.

Spessori Standard:

Da 3 mm a 50 mm

Tolleranze spessori:

- spessore < 10 mm = $\pm 0,1$ mm
- spessore tra 10 mm e 15 mm = $\pm 0,3$ mm
- spessore > 15 mm = $\pm 2\%$ dello spessore

Formati lastre:

- 2950 ± 10 mm x 1335 ± 10 mm
- 2350 ± 10 mm x 1335 ± 10 mm

Lastre levigate su entrambe i lati



LA MISOLET

Lavorazione Materiale Isolante Elettrico e Termico

Lavorazioni CNC e tradizionali a disegno
Minuterie tranciate
Vendita diretta
Lastre o pannelli a misura – Tondi – Tubi di:
Tela Bachelizzata e Carta Bachelizzata
Vetroresina Epossidica Nema G10 e G11,
Siliconica Nema G7 e Melaminica Nema G5
Vetroresina Poliestere GPO3
Materiali Termoisolanti – Mica e Micanite
ATTREZZERIA INTERNA

Caratteristiche meccaniche	Unità di misura	Valore	Normativa di riferimento
Resistenza alla flessione	MPa	420	ISO 178
Resistenza alla compressione a 23°C in piano	MPa	590	ISO604
Resistenza alla compressione a 150°C in piano	MPa	450	ISO604
Resistenza alla compressione a 200°C in piano	MPa	370	ISO604

Proprietà dielettriche	Unità di misura	Valore	Normativa di riferimento
Rigidità dielettrica in piano	kV/mm	14	IEC 60243-1

Proprietà Fisiche	Unità di misura	Valore	Normativa di riferimento
Densità	g/cm ³	1,9 ± 0,10	ISO 1183 (Metodo A)
Assorbimento acqua 24h 23°C	%	0,08	ISO 62 (Metodo 1)
Colore		Beige chiaro	

Proprietà Termiche	Unità di misura	Valore	Normativa di riferimento
Isolamento Termico	°C	240	
Massimo isolamento termico (per breve periodo)	°C	280	
Conducibilità termica	W/m.K	0,24	IEC 60893
Coefficiente di espansione lineare //	1.0E-6 / K	15	

STOCCAGGIO: in luoghi asciutti, in posizione orizzontale.

È disponibile un servizio di taglio a misura e di lavorazione a disegno con centri di lavoro CNC.

Si informa che i dati riportati sulla scheda tecnica sono forniti all'utilizzatore finale al solo scopo di avere un range di parametri onde poter valutare l'ipotetica adeguatezza del prodotto all'utilizzo concreto dello stesso, pertanto da intendersi indicativi in quanto rappresentano valori medi risultati da prove effettuate in laboratorio. **L'utilizzatore deve, quindi, testare il prodotto per determinare le sue proprietà e la sua idoneità per l'uso previsto.**

La Misolet S.r.l. declina espressamente ogni responsabilità per qualsiasi danno, lesioni e costi a persone e/o cose, derivante direttamente o indirettamente dall'utilizzo del prodotto che non sia stato preceduto da test rispetto alle condizioni di uso a cui lo stesso sarà destinato. I dati contenuti in questa scheda tecnica non costituiscono una garanzia di qualsiasi tipo esplicita o implicita, inclusa qualsiasi idoneità per un particolare uso o scopo.